

**TRILITE® SM300**

Смесь смол для получения особо чистой воды

Rev.1 Feb2019

TRILITE® SM300 представляет собой готовую к использованию и высоко регенерированную смесь ионообменных смол для получения воды высокой степени очистки.

TRILITE® SM300 отличается очень высоким количеством целых гранул и низким коэффициентом однородности, отличной механической прочностью и превосходной химической, физической стабильностью.

TRILITE® SM300 также имеет высокую пропускную способность путем эффективного ионного обмена и превосходную способность удаления диоксида кремния. Стабильное качество очистки воды может быть получено при соответствии технологического процесса современному уровню.

TRILITE® SM300 рекомендуется для применения в ФСД для тонкой очистки воды после системы обессоливания, в электронной и химической промышленности.

**Физические и химические свойства**

Физическая форма	Прозрачные сферические гранулы	
Матрица	Стирол-дивинилбензол, Гель	
	SAC	SBA
Функциональная группа	Сульфоновая кислота	Четвертичный амин тип 1
Ионная форма	H <sup>+</sup>	OH <sup>-</sup>
Общая емкость (eq/l)	1.9↑	1.0↑
Содержание влаги (%)	49~59	62~72
Насыпная плотность (g/l)	770-800	630-670
Ионная конверсия (мин. экв. %)	99.0↑	95.0↑
Размер гранул (mm)	0.3 ~ 1.2	
Коэффициент однородности	1.6↓	
Цельные гранулы (%)	95↑	
Проводимость (MΩ.cm)	15,0↑ - 18,0↑	

**Рекомендуемые условия эксплуатации**

Рабочая температура (C)	60	Диапазон pH	0~14
Высота слоя (mm)	800	Линейная скорость (m/h)	5~60

**Применение**

TRILITE® SM300 в основном широко используется для получения воды высокой степени очистки после установок RO (обратного осмоса), после EDI и других систем очистки воды. Простота использования без регенерации.

## **Дополнительная информация**

### **1. Обработка**

Защитное оборудование должно использоваться для защиты глаз и кожи, со смолами следует обращаться в местах с надлежащей вентиляцией. Средства для промывки глаз рекомендуются на рабочем месте. Когда на пол попадают смолы, они очень скользкие и могут привести к падению человека. Избегайте воздействия высокой температуры, искр, пламени и т.д. Кроме того, избегайте контакта или смешивания с окислителями, такими как азотная кислота, потому что ионообменные смолы могут взорваться при контакте с азотной кислотой.

### **2. Хранение**

Смолы следует хранить в сухих, прохладных и темных местах, где установлена соответствующая система вентиляции. Упаковка должна быть плотно закрыта, чтобы предотвратить проникновение загрязнений и высыхание смол. Не храните смолы рядом с окислителями. При высокой температуре может происходить

быстрое разложение смол, и ниже 0С может происходить замерзание смол, что может привести к физическому разрушению. Катионообменные смолы экспериментально показывают ухудшение функциональности через 24 месяца с даты изготовления. В случае использования смол после длительного хранения (24 месяца) рекомендуется провести пробный тест для выяснения ухудшения физических и химических свойств.

## **Факторы, влияющие на качество смол при хранении**

### **Влажность**

Ионообменная смола на 50% состоит из воды. Когда высушенная смола снова вступает в контакт с влагой, смолы могут растрескиваться из-за осмотического шока.

### **Заморозка и разморозка**

Может произойти внезапное замерзание и размораживание смол, что может оказывать физическое воздействие на ионообменную смолу.

(Примечание: следует избегать замерзания и размораживания, особенно для смол пористого типа.)

### **Резкое изменение температуры**

Внезапные изменения температуры могут вызвать трещины на поверхности ионообменной смолы и вызвать физический износ.

### **Физический воздействие**

Следует избегать перегрузки смол на поддоне для транспортировки и хранения, поскольку смолы подвержены физическим ударам.

### **3. Утилизация**

Неиспользованные смолы могут быть выброшены на полигон или сожжены в соответствии с местными правилами и мерами предосторожности, упомянутыми выше. Подходящая печь необходима для сжигания, потому что SOx, NOx, COx и другие будут генерироваться в результате сжигания. Использованные смолы могут быть захоронены или сожжены, если они не содержат токсичных или ядовитых материалов, таких как тяжелые металлы. Смола может быть утилизирована, как указано выше.

All information contained in brochure is not absolute rather than relative one, created under the controlled environment by Samyang Corporation.

Therefore, Samyang Corporation has no legal responsibility with respect to any and all information provided in brochure.

Samyang's TRILITE Ion exchange resins are produced based on the ISO 9001, ISO 14001 certification.

Samyang Corporation, 31 Jong-ro 33-gil, Jongno-gu, Seoul, Korea Tel: (02)740-7732~7, Fax: (02)740-7140



<http://samyangtrilite.com>